Advanced Brazing Products Ltd.
Bidovce 316
04445 Bidovce, Slovakia
Tel +421 914 234 770
Email sales@advanced-brazing.com
Website https://www.advanced-brazing.com

Ficha técnica — ABP 30Sn

ABP 30Sn · EN ISO 17672 Ag 130 · Aleación de soldadura fuerte de plata sin cadmio

Característica	Valor
Producto	ABP 30Sn
ID del documento	TDS.ABP.30Sn.ES.v1.1
Versión	1.1
Vigente desde	2026-10-10
Idioma	Español
Familia	Aleación de soldadura fuerte de plata sin cadmio

1. Identificación del producto

Característica	Valor
EN ISO 17672	Ag 130
ISO 3677	B-Ag30CuZnSn-665/755
EN 1044	AG 107
DIN 8513	L-Ag30Sn

La EN 1044 está anulada y sustituida por la EN ISO 17672; designaciones indicadas como referencia cruzada.

2. Composición química (% en peso)

Elemento	Mín.	Máx.	Nominal
Plata (Ag)	29.0	31.0	30
Cobre (Cu)	35.0	37.0	36
Zinc (Zn)	30.0	34.0	32
Estaño (Sn)	1.5	2.5	2

3. Impurezas (máx. % en peso)

Característica	Valor
Aluminio (Al)	≤ 0.001
Bi	≤ 0.030
Cadmio (Cd)	≤ 0.010
Fósforo (P)	≤ 0.008
Plomo (Pb)	≤ 0.025
Silicio (Si)	≤ 0.05
Otros, total	≤ 0.15

4. Propiedades físicas

Característica	Valor
Intervalo de fusión	665–755 °C
Temperatura de trabajo	750 °C
Densidad	8.9 g/cm³
Resistencia a la tracción	460 N/mm²

Intervalos de composición según la norma indicada; datos físicos publicados por Advanced Brazing Products.

5. Formas disponibles

Lámina

6. Seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para la manipulación, los equipos de protección individual, la ventilación y los primeros auxilios.

7. Fuentes

Designaciones e intervalos de composición EN ISO 17672 / ISO 3677. Datos de producto publicados por Advanced Brazing Products (www.advanced-brazing.com). Datos de la ficha técnica ABP v1.0 aprobada.

Exención de responsabilidad

La información aquí contenida se considera exacta en el momento de su publicación, pero Advanced Brazing Products Ltd. no ofrece ninguna garantía al respecto. Todas las ventas están sujetas a las Condiciones generales de venta y entrega de Advanced Brazing Products Ltd.