

Fișă tehnică — ABP 45Sn

ABP 45Sn · EN ISO 17672 Ag 145 · Aliaj de lipire tare cu argint fără cadmiu

Caracteristică	Valoare
Produs	ABP 45Sn
ID document	TDS.ABP.45Sn.RO.v1.1
Versiune	1.1
În vigoare de la	2026-10-10
Limbă	Română
Familie	Aliaj de lipire tare cu argint fără cadmiu

1. Identificarea produsului

Caracteristică	Valoare
EN ISO 17672	Ag 145
ISO 3677	B-Ag45CuZnSn-640/680
EN 1044	AG 104
DIN 8513	L-Ag45Sn
AWS A5.8	BAg-36

Standardul EN 1044 este retras și înlocuit de EN ISO 17672; denumirile sunt indicate pentru corespondență.

2. Compoziție chimică (% masic)

Element	Min.	Max.	Nominal
Argint (Ag)	44.0	46.0	45
Cupru (Cu)	26.0	28.0	27
Zinc (Zn)	23.5	27.5	25
Staniu (Sn)	2.0	3.0	3

3. Impurități (max. % masic)

Caracteristică	Valoare
Aluminiu (Al)	≤ 0.001
Bi	≤ 0.030
Cadmiu (Cd)	≤ 0.010
Fosfor (P)	≤ 0.008
Plumb (Pb)	≤ 0.025
Siliciu (Si)	≤ 0.05
Altele, total	≤ 0.15

4. Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare
Interval de topire	640–680 °C
Temperatură de lucru	670 °C
Densitate	9.2 g/cm ³
Rezistență la tracțiune	350 N/mm ²

Intervale de compoziție conform standardului indicat; date fizice publicate de Advanced Bazing Products.

5. Forme disponibile

Folie

6. Siguranță

Consultați fișa cu date de securitate (FDS) pentru manipulare, echipament individual de protecție, ventilație și prim ajutor.

7. Surse

Denumiri și intervale de compoziție EN ISO 17672 / ISO 3677. Date de produs publicate de Advanced Bazing Products (www.advanced-brazing.com). Date din fișa tehnică ABP v1.0 aprobată.

Declinarea responsabilității

Informațiile din acest document sunt considerate corecte la data publicării, însă Advanced Bazing Products Ltd. nu oferă nicio garanție în această privință. Toate vânzările sunt supuse Condițiilor generale de vânzare și livrare ale Advanced Bazing Products Ltd.