

Teknisk datablad — ABP 56Sn

ABP 56Sn · EN ISO 17672 Ag 156 · Kadmiumfritt sølvslaglodd

Egenskap	Verdi
Produkt	ABP 56Sn
Dokument-ID	TDS.ABP.56Sn.NO.v1.1
Versjon	1.1
Gjelder fra	2026-10-10
Språk	Norsk
Produktgruppe	Kadmiumfritt sølvslaglodd

1. Produktidentifikasjon

Egenskap	Verdi
EN ISO 17672	Ag 156
ISO 3677	B-Ag56CuZnSn-620/650
EN 1044	AG 102
DIN 8513	L-Ag56Sn
AWS A5.8	BAg-7

EN 1044 er trukket tilbake og erstattet av EN ISO 17672; betegnelser vises som kryssreferanse.

2. Kjemisk sammensetning (vekt-%)

Element	Min.	Maks.	Nominell
Sølv (Ag)	55.0	57.0	56
Kobber (Cu)	21.0	23.0	22
Sink (Zn)	15.0	19.0	17
Tinn (Sn)	4.5	5.5	5

3. Urenheter (maks. vekt-%)

Egenskap	Verdi
Aluminium (Al)	≤ 0.001
Bi	≤ 0.030
Kadmium (Cd)	≤ 0.010
Fosfor (P)	≤ 0.008
Bly (Pb)	≤ 0.025
Silisium (Si)	≤ 0.05
Øvrige totalt	≤ 0.15

4. Fysiske egenskaper

Egenskap	Verdi
Smelteområde	620–650 °C
Arbeidstemperatur	645 °C
Densitet	9.5 g/cm ³
Strekfasthet	410 N/mm ²

Sammensetningsområder i henhold til angitt standard; fysiske data som publisert av Advanced Bazing Products.

5. Leveringsformer

Folie

6. Sikkerhet

Se sikkerhetsdatabladet (SDS) for håndtering, personlig verneutstyr, ventilasjon og førstehjelp.

7. Kilder

Betegnelser og sammensetningsområder i henhold til EN ISO 17672 / ISO 3677. Publiserte produktdata fra Advanced Bazing Products (www.advanced-brazing.com).
Data fra godkjent ABP-datablad v1.0.

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene her anses som korrekte på publiseringstidspunktet, men Advanced Bazing Products Ltd. gir ingen garanti for dem. Alt salg skjer i henhold til Advanced Bazing Products Ltd.s alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.