

Ficha técnica — ABP X5

ABP X5 · EN ISO 17672 CuP 281 · Aleación de soldadura fuerte cobre-fósforo con plata

Característica	Valor
Producto	ABP X5
ID del documento	TDS.ABP.X5.ES.v1.1
Versión	1.1
Vigente desde	2026-10-10
Idioma	Español
Familia	Aleación de soldadura fuerte cobre-fósforo con plata

1. Identificación del producto

Característica	Valor
EN ISO 17672	CuP 281
ISO 3677	B-Cu89PAg-645/815
EN 1044	CP 104
DIN 8513	L-Ag5P
AWS A5.8	BCuP-3

La EN 1044 está anulada y sustituida por la EN ISO 17672; designaciones indicadas como referencia cruzada.

2. Composición química (% en peso)

Elemento	Mín.	Máx.	Nominal
Cobre (Cu)	-	-	88.8 (resto)
Fósforo (P)	5.8	6.2	6.2
Plata (Ag)	4.8	5.2	5

3. Impurezas (máx. % en peso)

Característica	Valor
Aluminio (Al)	≤ 0.01
Bi	≤ 0.030
Cadmio (Cd)	≤ 0.010
Plomo (Pb)	≤ 0.025
Zinc (Zn)	≤ 0.05
Zn + Cd	≤ 0.05
Otros, total	≤ 0.25

4. Propiedades físicas

Característica	Valor
Intervalo de fusión	645-815 °C
Temperatura de trabajo	800 °C
Densidad	8.2 g/cm ³
Resistencia a la tracción	250 N/mm ²

Intervalos de composición según la norma indicada; datos físicos publicados por Advanced Brazing Products.

5. Formas disponibles

Alambre, varilla, lámina y pasta · Lámina

6. Seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para la manipulación, los equipos de protección individual, la ventilación y los primeros auxilios.

7. Fuentes

Designaciones e intervalos de composición EN ISO 17672 / ISO 3677. Datos de producto publicados por Advanced Brazing Products (www.advanced-brazing.com). Datos de la ficha técnica ABP v1.0 aprobada.

Exención de responsabilidad

La información aquí contenida se considera exacta en el momento de su publicación, pero Advanced Brazing Products Ltd. no ofrece ninguna garantía al respecto. Todas las ventas están sujetas a las Condiciones generales de venta y entrega de Advanced Brazing Products Ltd.